



# Hanfstein

TECHNISCHES MERKBLATT 2024



Die Symbiose der ältesten Kulturpflanze der Menschheit (Hanf) mit einem der ältesten und bewährtesten Baumaterials (Naturkalk) ergibt den Baustoff der Zukunft.

Schönthaler Bausteinwerk

T +39 0473 739 937

Vinschgauer Straße 33

[info@schoenthaler.com](mailto:info@schoenthaler.com)

I - 39023 Eys (BZ), Italien

[www.hanfstein.eu](http://www.hanfstein.eu)



# HANFSTEIN - PRODUKT

Die beiden Materialien (Hanfholz, Kalk/Mineralien) werden in einem Kaltluftverfahren zu Ziegeln gepresst.

Die Verbindung der losen Hanfschäben mit natürlichem Kalk und Mineralien machen das Material hart und widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse, was bedeutet, dass das Gebäude viele Generationen überstehen kann. Das schont die Umwelt und spart Geld.



Die hervorragenden thermischen Eigenschaften machen eine zusätzliche Dämmung wie Styropor überflüssig. Reinigungs- und feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften ähneln Lehm und sorgen so für ein gesundes Wohnklima und saubere Luft.

Der Kreislauf bindet mehr CO<sub>2</sub> als es freisetzt und entlastet so aktiv die Umwelt.

Nach Berechnungen der EN 15804 wird im Hanfstein rund 90 % mehr CO<sub>2</sub> gespeichert, als bei der Herstellung freigesetzt wird was einer Bilanzsumme von Minus 90 % ergibt.

## EIGENSCHAFTEN

- Wärmespeicher + Wärmedämmung
- Schalldämmend + Schall absorbierend
- Reguliert die Luftfeuchtigkeit
- Schwer entflammbar
- Ungeziefer resistent
- Schimmel unterbindend
- lang lebig
- aus schnell nachwachsendem Rohstoff
- CO<sub>2</sub> negativ
- einfach zu recyceln

## ANWENDUNGSBEREICHE

- Neubau Außenwände
- Sanierung Innendämmung
- Trennwände
- Sanierung Außendämmung
- Thermische Unterbodendämmung

## VERARBEITUNG

- Den Hanfstein mit Kalk-Isoliermauermörtel oder Kalk-Sand- Mauerwerk vermauern. Grund- und Feinputz müssen atmungsaktiv sein (Kalk oder Lehmputze, zementfrei).
- Außenputze:
- Kalk-Vorspritzmörtel
  - Kalk-Außen-Grundputz
  - Kalk-Außen- Feinabrieb
  - Silikatfarbe

## Technische Daten



Mauerdicke	8	12	15	20	24	30	38	44	Vollziegel
Maße cm	8x50x20	12x55x20	15x50x20	20x55x20	24x48x20	38x55x20	38x55x20	44x55x20	6x22x11
Stück / m <sup>2</sup>	9,5	8,6	9,5	8,6	9,9	8,6	8,6	8,6	
Stück / m <sup>3</sup>	111	71	67	45	41	30	24	21	500
Wärmeleitfähigkeit W(mK)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
U-Wert	0,76	0,53	0,43	0,33	0,28	0,22	0,18	0,15	
Dichte in kg/m <sup>3</sup>	310-360	310-360	310-360	310-360	310-360	310-360	310-360	310-360	310-360
Phasenverschiebung in Stunden	3:09	5:53		12:06	14:48	18:13	24:30		
Wasserdampfdiffusions-Widerstand nass	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Wasserdampfdiffusions-Widerstand trocken	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Wasserdampfabsorptions-widerstand d[g/m <sup>2</sup> vh]	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Spez. Wärmekapazität (J/kg.K)	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Druckfestigkeit MPa	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Brandverhalten</b>	B, s1, d0								
<b>Brandschutzklasse</b>	Hanfstein 12 cm ohne Verputz EI 45   Hanfstein 30 cm mit Verputz EI 240								
<b>Schalldämmmaß Rw</b>	Hanfstein 38 cm mit Verputz -48 dB   Hanfstein 12 cm mit Verputz -41 dB								

# Wichtige Informationen vor Baubeginn mit Hanfsteinen

## WETTERSCHUTZ - TRANSPORT - BAUSTELLE


- Beim Transportieren müssen alle Hanfsteine gebunden werden, unter dem Spannseil müssen Winkel zum Schutz der Hanfsteine verwendet werden.
- Hanfsteine müssen vor Regen geschützt werden, beim Transport und auf der Baustelle. Das Gerüst muss eingehaust werden. Am Ende des Tages wird die letzte Ziegelreihe oben vor Regen geschützt, ebenso geöffnete Paletten.
- Während der Bauphase wird die Wand gegen Wasser von oben (Decke, Dach), geschützt respektive das Wasser gezielt von Decke usw. abgeleitet, damit die Wand nicht durchnässt wird.



## VERARBEITUNG

### SCHNEIDEN UND FRÄSEN

Hanfsteine sind beim Schneiden und Fräsen sehr einfach zu verarbeiten. Es kann die herkömmliche Handsäge, Kreissäge, Bandsäge, Säbelsäge, Porenbetonsäge, Alligator oder eine normale Fräse verwendet werden. Am Idealsten ist eine Bandkreissäge oder ein Alligator



### TEMPERATUR

Durch hohe Temperaturen und trockene Luft kann der Kalkmörtel durch das zu schnelle einziehen verbrennen. Daher wird beim Verputzen bei über 30°C der Ziegel zuvor ebenfalls kurz angefeuchtet. Bei Temperaturen über 35° C oder unter 5° C darf nicht vermauert werden

Mindesttemperatur	+5 ° C
Maximaltemperatur	+35 ° C

### ERSTE ZIEGELREIHE



Bei Außenmauern und Mauern auf feuchtem Untergrund wird unter der Mauer ein Mauersperrband ausgelegt. Die Wand muss vor aufsteigender und eindringender Feuchtigkeit absolut und perfekt geschützt sein.

# ANWENDUNG

## NEUBAU

Hanfsteine sind statisch nicht tragfähig, die Statik wird mit einem Skelett gebaut (Holz- oder Betonskelett), die Hanfsteine dienen als nichttragendes Ausfachungsmauerwerk (ca. 0,50 Mpa Druckfestigkeit). Architekt und Planer berechnen die Statik, Befestigungen usw.

- Schwere Gegenstände wie Toilette, Waschbecken, Küchenoberflächen u. ä. werden am Skelett befestigt
- Fenster werden je nach Gewicht und Größe mittels Holzrahmen direkt an die Wand befestigt, oder am Skelett



# MAUERHÖHEN UND -LÄNGEN

## MAXIMALHÖHE

Hanfstein in Trägerstruktur vermauert

120 mm	6 Meter*
200 mm	9 Meter*
250 mm	9 Meter*
300 mm	10 Meter*
380 mm	10 Meter*

Hanfstein Mauer ohne Trägerstruktur

120 mm	4 Meter*
200 mm	6 Meter*
250 mm	6 Meter*
300 mm	8 Meter*
380 mm	8 Meter*

## MAXIMALBREITE

120 mm: Bei Mauerhöhen niedriger als 3 Meter:	6 Meter*
120 mm: Bei Mauerhöhen höher als 3 Meter:	3 Meter*
200 – 380 mm: Bei Mauerhöhen niedriger als 3 Meter:	6 Meter*
200 – 380 mm: Bei Mauerhöhen höher als 3 Meter:	4 Meter*

\*Garantien bezüglich maximaler Mauerbreiten und -höhen können nicht gegeben werden. Die angegebenen Maximalbreiten und -höhen wurden nicht selbst berechnet, sie beruhen auf Unterlagen, Versuchen und Empfehlungen eines Mitbewerbers mit gleichwertigem Produkt.

# ANWENDUNG

## SANIERUNG



Da Hanf-Kalk-Ziegelsteine sehr Feuchte tolerant und regulierend sind, auf Grund des hohen PH-Wertes Schimmel vorbeugen und gute Dämmwerte aufweisen, eignen sie sich besonders gut bei Renovierungen und für Maßnahmen zur energetischen Sanierung. Aufgrund der hohen Difussionoffenheit und dem hohen PH-Wert des Kalkes wird bei Innendämmungen keine Dampfbremse verwendet. Wärmebrücken muss man vermeiden, bei Laibungen gut dämmen.

Die Daten zum Taupunkt sind im WUFI-Programm enthalten und muss berechnet werden.



## TRENNWÄNDE, AKUSTIKWÄNDE, SCHALLWÄNDE




Aufgrund der hervorragenden Eigenschaften bezüglich Luftreinigung und Feuchtigkeitsregulation eignen sich Hanfsteine sehr gut für Trennwände. Da Hanfbeton im Aufbau sehr inhomogen, ungeordnet und aus verschiedenen Dichten zusammen gesetzt ist, werden Schallwellen effektiv unterbrochen, respektive Dezibel reduziert. Auch Raumschall wird aufgrund der groben Oberfläche sehr gut geschluckt

Mit einem Doppelwand-System erreicht man bis zu 66 dB Schallreduktion.

## BEFESTIGUNG DER HANFSTEINE BEI DÄMMUNGEN (DÜBEL)

Bei Innen- und Außendämmungen müssen die Hanfsteine mechanisch an die bestehende Wand befestigt werden (Dämmstoffdübel, 4-5 Stück pro m<sup>2</sup>, der Dübel je nach Material der Mauer. Es muss auf jeder Baustelle individuell getestet und garantiert werden, dass die Dübel halten). Die bestehende Wand muss statisch stabil sein und das Gewicht der Dämmung tragen. Maximale Breiten-Längen beachten.



## AUSSENDÄMMUNG

Das Gewicht der Hanfstein muss ein Fundament haben, die das Gewicht der Außendämmung tragen. Es wird ähnlich wie bei einer Poroton WDF Außendämmung gearbeitet.

Ist ein Betonsockel nicht möglich, kann man die Hanfsteine auf geeignete Konsolenanker aufliegen lassen. Konsolenanker oder Holzbalken dienen als Auflage oberhalb von Fenstern, und pro Geschosswerk. Pro Geschoss wird empfohlen, die Hanfsteine zu unterbrechen.




## Beginn auf der Bodenplatte - gedämmter Keller:

Das Skelett wird auf der Innenseite der Wand geplant

### Aufbau:

- 1) Decke zum Keller
- 2) Die Hanfsteine brauchen eine stabile Auflage. Durch die Verwendung von Pur/Pir Dämmung im Keller hat man mehr Auflage der Hanfsteine auf der Bodenplatten. Sollte trotzdem zu wenig Auflage sein, arbeitet man mit geeigneten Kosolenankern
- 3) Bitumenabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- 4) Mauermörtel
- 5) Hanfsteine



Anschluss gedämmter Keller

## Hanfalk Sturz/Überleger



Breite	Höhe	Länge
12	12	125
12	12	150
12	12	175
12	12	200
12	12	250
15	12	125
15	12	150
15	12	175
15	12	200
15	12	250
19	12	125
19	12	150
19	12	175
19	12	200
19	12	250




# BAUEN - ANLEITUNG

- 1** Es ist sehr wichtig darauf zu achten, dass der Untergrund am Beginn der ersten Reihe sauber und eben ist. In allen Anwendungen müssen die Hanfsteine vor größerer Feuchtigkeit/Nässe geschützt werden, um die Kapillarwirkung der aufsteigenden Feuchtigkeit zu verhindern. Daher muss unter der ersten Reihe eine Feuchtigkeitssperre (Mauersperrband) verlegt werden. Die Sperre muss innen und außen breiter als der Stein verlegt werden.




---

- 2** Der Mauermörtel wird ca. 1 cm auf der gesamten horizontalen Fläche vollflächig aufgetragen. Vertikal ist der Mörtel nur an Stellen notwendig, wo zu große Fugen entstanden sind. Verwendet wird dafür reiner Kalk-Mauermörtel oder Kalk-Leichtputz, immer ohne Zement, Klasse M5. Es kann auch mit gewöhnlichen Kalkmörtel gearbeitet werden, da die Wärmebrücke beim Hanfstein keine Probleme oder Schäden verursacht.




---

- 3** Eventuelle Unebenheiten können mit dem Mörtelbett ausgeglichen werden, sodass die Fläche waagrecht ist und Nut und Feder schließen. Auch mit dem Gummihammer können Unebenheiten gut ausgeglichen werden. Dabei sollte das Mörtelbett so dünn wie möglich gehalten werden.  
 \*\*Unebenheiten können auch mit einem Gitterrabort geebnet werden.



---

- 4** Es ist wichtig, dem Mörtel Zeit zu geben, zu trocknen, um ein „Sinken“ der Wand im Raum der Mörtelfuge zu verhindern. Daher kann pro Tag maximal eine Mauerhöhe von 1,80 Metern gelegt werden.




---

- 5** Wichtig ist es die Hanfsteine danach von Staub und etwaigen Schmutz zu befreien, bevor die nächste Schicht Mauermörtel appliziert wird.



---

- 6** Der Mörtel wird mit einer üblichen Mörtelkelle oder einem Mörtelbrett großzügig auftragen, der überschüssige Rest der auf den Seiten ausquillt kann wiederverwendet werden.




---

- 7** Wenn eine neue Reihe begonnen wird, ist darauf zu achten, bei jeder Reihe mit den oberen Stein mindestens 1/3 von dem Unteren zu überdecken.





---



- 8** Bei der letzte Reihe ist besonders sorgsam zu arbeiten, um die Luftdichtheit zu garantieren. Der letzte Stein muss sauber schließen, der Rest kann mit Mörtel oder Füllmasse ausgefüllt werden. Beim Verputzen solcher Stellen wird mit Gewebewinkeln gearbeitet.



# SCHNEIDEN UND FRÄSEN- ANLEITUNG





Für das Schneiden eignet sich am Besten ein Dewalt Alligator mit Ytong Sägeblatt oder eine Bandsäge. Möglich ist ein Schneiden auch mit einer Kreissäge oder Handsäge



Elektro Steckdosen können im Nachhinein mit einer Lochsäge gesägt/gebohrt werden. Zu große Löcher/ Fräsungen können mit einer Mischung aus 50 % Mauermörtel und 50 % (im Volumen) Hanfschäben bzw. Verschnitt der Hanfsteine geschlossen werden

Ebenso wie bei Elektroleitungen, dafür verwendet man eine handelsübliche Fräse (Schlitzbohrer) oder Oberfräse.



Für das fixieren von Steckdosen und Ähnlichem eignet sich am Besten der Produkt Vicat Prompt oder Fischer Montagemörtel FIS green

Bei nachträglicher Innendämmung werden eventuelle Hohlräume zwischen bestehender Wand und Dämmung mit reinem Kalkmörtel oder Hanf-Kalk-Mischung ausgefüllt

## BEFESTIGUNGEN

Holzschrauben 8/80 15 kg

Holzschrauben 10/80 25 kg

Dübel HSA 10/80 und Komponentenkleber Fischer Montagemörtel FIS green 50 kg

Natur-Ankermörtel:

1 Teil Vicat Prompt, 1 Teil Sand 0-4, 1 % Zltronensäure

8/80 mm



15 kg



10/80mm




25 kg



# FENSTER - TÜREN - ÜBERLEGER

- Fenster in „normaler“ Größe können mit einem Holzrahmen direkt an die Hanfsteine montiert werden. Der Holzrahmen wird mit 8/80er Schrauben an die Wand fixiert.
- Bei „größeren“ Fenstern wird das Skelett links und rechts der Hanfsteine geplant und dort montiert. Die Hanfsteine werden mit U-Profilen an das Skelett fixiert
- Überleger werden aus Holz oder konventionellen Spanntonträgern gemacht, oder aus Hanf-Beton-Sturz (Seite 6)
- Türen von Trennwänden werden entweder mit einem Kantholz montiert oder mit tragendem Futterstock



\*Toilette, Waschbecken, Küchenoberflächen und ähnlich schwere Gegenstände werden am Skelett montiert



## VERPUTZSYSTEM

Zum Vermauern wird ein Kalk-Sand-Mauermörtel Klasse M5 verwendet (Tassullo Ecobuild Malta) Hanfsteine müssen mit atmungsaktiven Putzen verputzt werden (z. B. Röfix Hanf-Kalk- Putzsystem). Ideale Farben zum weißeln sind Silikat-Farben außen, Sumpfkalk-Farben oder Lehmfarben (innen).

### Putzaufbau innen:

Die Wand vor dem Verputzen anfeuchten

Röfix Hanf-Kalk-Grundputz ca. 1,5 cm, Röfix Hanf-Kalk-Feinabrieb (ca. 1,5 mm) - oder gleichwertige Produkte. Für öffentliche Räume, Kinderzimmer usw. kann man mit Lithium-Wasserglas oder Silikat-Tiefengrund den Putz noch verfestigen. Im Spritzwasserbereich müssen spezielle, Wasser tolerante Putze verwendet werden, vor allem wenn es sich um Mietwohnungen handelt. Innen können auch Lehmputze oder Kalk-Sand-Putze verwendet werden, immer Zementfrei und hoch Diffusionsoffen

### Putzaufbau aussen:

Die Wand vor dem Verputzen anfeuchten

- 1) Röfix calce clima Vorspritzmörtel,
- 2) Röfix calce clima progetto Kalk-Außen-Grundputz,
- 3) Röfix calce clima fino E Kalk-Außenputz,
- 4) Silikatfarbe (Bei Bauten mit genug Vordach eignet sich auch Kalkmilchfarbe. - Der Sockelbereich muss vor Wasser geschützt werden, z. B. mit Röfix Hydraulkalk- Sockelputz

**Armierungsgewebe wird von jedem Putzhersteller empfohlen, zwischen Grundputz und Endbeschichtung**

Wand Decke: Gewebewinkel





# Kontaktieren Sie uns

[info@schoenthaler.com](mailto:info@schoenthaler.com)

T +39 0473 739 93

Schönthaler Bausteinwerk

Vinschgauer Straße 33

I - 39023 Eys (BZ), Italien

[www.hanfstein.eu](http://www.hanfstein.eu)

